

Art + Science 2.5 mm EcoWorx Resilient -lattian hoito-ohjeet

(Experiment, Observe ja Pivot)

EcoWorx Resilient lattia on valmistettu polyolefiinistä eikä se sisällä PVC:tä tai pehmittimiä. Siinä on kestävä ja helppohoitoinen Exoguard+ pinta. EcoWorx Resilient -lattian asianmukainen huolto auttaa säilyttämään lattian ulkonäön ja toimivuuden. Noudata suositeltuja ohjeita ja tee työ säännöllisesti ja huolellisesti. Huomioi myös lattian käyttöolosuhteet näitä suosituksia sovellettaessa.

PUHDISTUS RAKENNUSTÖIDEN JÄLKEEN

- Moppaa lattia mikrokuidusta valmistetulla kuivamopilla tai sopivalla lattiaimurilla pölyhiukkasten poistamiseksi lattialta.
- Käytä pH-arvoltaan neutraalia puhdistusainetta ja mikrokuidusta valmistettua kosteaa moppia lattian moppaamiseen. Kun vaihtopää likaantuu, vaihda se uuteen mikrokuidusta valmistettuun moppiin. Työstä lattiaa osissa.
- Huuhtelee lattia aina huolellisesti kosteapyyhkimällä puhtaalla vedellä sekä imuroi kuivaksi puhdistuksen jälkeen. Ennen puhistusta varmista, että lattian liimauksesta on kulunut riittävästi aikaa.

Jos kipsilevyistä tai muusta rakentamisesta tulevaa pölyä mopataan vain vedellä, lattialle jää kuivumisen jälkeen kalvo. Poista kalvo lattiasta seuraavan ohjeen mukaisesti.

Rakennusjäämien tai samean kalvon puhdistusohje

1. Poista rakennuspöly tai ulkoa kulkeutunut lika moppaamalla lattia kuivamopilla. Käytä mikrokuidusta valmistettua mopin vaihtopäätä ja kun se likaantuu, vaihda se puhtaaseen.
2. Käytä pH-arvoltaan neutraalia puhdistusainetta ja työstä lattiaa osissa. Lattialle jääneen kalvon poistamiseen tarvitaan matalan kierrosluvun (175 kierrosta minuutissa) lattianhoitokone, jossa on 3M:n punainen laikka, sekä pH-arvoltaan neutraalia puhdistusainetta. **(Älä koskaan kuivakiillota lattiaa.)** Kohokuvioidulle tai epätasaiselle lattialle jääneen kalvon poistamiseen voidaan tarvita telaharjakonetta, jossa on punainen harja, sekä pH-arvoltaan neutraalia puhdistusainetta.
3. Huuhtelee lattia aina huolellisesti kosteapyyhkimällä puhtaalla vedellä sekä imuroi kuivaksi puhdistuksen jälkeen. Ennen puhistusta varmista, että lattian liimauksesta on kulunut riittävästi aikaa.
4. Toista vaiheita 2 ja 3 tarvittaessa.

Kun lattianpäällyste puhdistetaan oikein, lattia näyttää samalta kuin uutena!

ENNAKOIVA HOITO JA HUOMIOITAVIA ASIOITA

1. Vasta asennettujen lattioiden hoito.

- Vältä raskasta liikennettä vähintään 24 tunnin ajan.
- Teipin kiinnittäminen lattianpäällysteeseen voi vahingoittaa sen pintaa. Älä kiinnitä lattiansuojusta lattianpäällysteeseen teipillä rakentamisen tai remontoinnin aikana. Sen sijaan voit kiinnittää teipin lattian suojaamiseen käytettyyn materiaaliin ja kiinnittää sen seinän reunuslistaan. Lattian suojauksessa voidaan käyttää myös muita lattian suojaukseen soveltuvia materiaalia.
- Lattianpäällyste on suojattava asianmukaisesti naarmuuntumisen ja kulumisen estämiseksi.
- Suojaa huonekalujen jalat kunnollisilla suojuksilla/kalustehuovalla.
- Raskaiden esineiden siirtämisen yhteydessä tulee käyttää painoa jakavia suojauksia esim. Ram Boardia
- Käytä pyörällisissä toimistotuoleissa pehmeitä pyöriä tai käytä toimistotuolien alle tarvittaessa alusmattoa
- Poista liimajäämät puhtaalla valkoisella liinalla, joka on kostutettu isopropyylialkoholilla.
- Alussa suositellaan tarvittaessa vain kosteamoppausta tai nihkeäpyyhintää.
- Odota 4 päivää ennen lattian normaalia märkäpuhdistusta ja/tai koneellista puhdistusta.
- Vältä suoraa auringonvaloa, koska se voi aiheuttaa ajan kuluessa haalistumista ja laajenemista. Käytä tarvittaessa ikkunasuojausta.
- Auringonvalosta, höyrymopista jne. aiheutuva pintalämpötila ei saa ylittää 38 °C, eikä lämpötila saa laskea alle 13 °C. Tuotteen pidempiaikainen altistaminen suositellun lämpötila-alueen ylittävälle tai alittavalle lämpötilalle voi aiheuttaa laajenemista.
- Lattiaa ei tule käsitellä vahapitoisilla aineilla
- Jotkin värilliset desinfiointiaineet sisältävät kemikaaleja, jotka voivat tahrata, värjätä ja vahingoittaa lattianpäällystettä. Kvaternaariset ammoniumsuolat kuuluvat niihin, joiden on todettu olevan haitallisia lattianpäällysteille pitkäaikaisessa käytössä. Valitse vain pH-arvoltaan neutraaleja tuotteita.
- Kaikissa sisäänkäynneissä tulisi käyttää suojamattoja, jotka imevät likaa ja kosteutta. Jos matot asetetaan suoraan Ecoworx Resilient päälle, käytä mattoja, joissa ei ole lateksi- tai kumipohjaa, mahdollisen värjäytymisen estämiseksi.
- Pidä ulkoalueet (sisäänkäynnit, parkkipaikat ja kulkutiet) puhtaina, jotta hiekka ja muu maa-aines ei pääse rakennukseen.
- Käytä suojamattoja sisäänkäynneissä, siirtymäalueilla ja erityisalueilla, kuten ruokailutiloissa ja WC-tiloissa, jotta hiekka, öljy, rasva ja kosteus saadaan poistettua mahdollisimman tehokkaasti.
- Maton pitää olla vähintään kuuden askeleen pituinen, jotta hiekka tai kura ehtivät tarttua siihen kengänpohjista. Sisällytä matot eri vuodenaikojen mukaan huolto-ohjelmaan ja pidä ne puhtaina.

YLLÄPITOPUHDISTUS

1. Poista ulkoa tuleva kuiva irtolika.

- Lakaise, imuroi tai pölymoppaa riittävän usein, jotta saat pois irtolian, joka voi vahingoittaa kulutuskerrosta.
- Älä käytä pölynimuria, jossa on pyörivillä harjoilla varustettu suulake.

2. Poista tahrat ja roiskeet välittömästi.

- Kaikki roiskeet on puhdistettava mahdollisimman nopeasti, jotta vältetään tahrautumiselta ja liukastumis- tai kaatumisvaaroilta. Huomioi erityisesti värjäävät ja syövyttävät aineet.
- Imeytä märät roiskeet ja käytä tarvittaessa pH-arvoltaan neutraalia vinyylipuhdistusainetta* ja huuhtelee vedellä.
- Isopropyylialkoholia voi käyttää öljyn ja öljypohjaisen rasvan ja/tai hankausjälkien poistamiseen.
- Voimakkaiden puhdistus- ja tahrannoistoa-aineiden soveltuvuutta lattialle tulee testata materiaalilla ennen käyttöä.

3. Poista hankausjäljet.

- Hankausjäljet voi poistaa lattianhoitokoneella tai suihkuttamalla puhdistusainetta* ja kiillottamalla matalan kierrosluvun (175 kierrosta minuutissa) koneella ja punaisella laikalla. Näiden jälkien poistaminen edellyttää mekaanista irrotusta.
- Tennispalloa, joka on kiinnitetty kepin, kuten harjanvarren, päähän, voidaan käyttää apuna hankausjälkien poistamiseen. Näin voit poistaa hankausjälkiä pieniltä alueilta seisten.

MÄRKÄPUHDISTUS

- Imuroi tai puhdista pölymopilla aina ennen märkäpuhdistusta.
- Käytä pH-arvoltaan neutraalia vinyylipuhdistusainetta* ja noudata valmistajan laimennus- ja käyttöohjeita.
- Yleisiä vaihtoehtoja: 1) Mikrokuitumoppi tai moppi ja kaksi ämpäriä sekä 2) käsittely lattianhoitokoneella, jossa on 3M:n punainen laikka tai harja.
- Huuhtelee lattia puhtaalla vedellä. Toista huuhtelu tarvittaessa, jotta kaikki epäpuhtaudet saadaan poistettua.
- Älä käytä ruskeita tai mustia laikkoja tai harjoja. Nämä laikat ovat liian tehokkaita ja voivat vahingoittaa lattiaa.
- Valkaisuaineita sisältäviä tuotteita ja höyrymoppeja ei tule käyttää.

Edellä olevia ohjeita suositellaan Ecoworx Resilient -tuotteiden ylläpitoon.

ERITYISET KÄYTTÖKOHTEET

Kiillotus-, suoja- ja pintakäsittelyaineita voidaan käyttää joissain erityisissä käyttökohteissa. Noudata aina pintakäsittelyaineen valmistajan ohjeita huolella ja varmista aineen soveltuvuus lattianpäällysteelle. Jos pintakäsittelyainetta käytetään, on myös suositeltavaa käyttää myös saman valmistajan muita puhdistusaineita yhteensopivuussyistä. *Lattiaa ei tule käsitellä vahapitoisilla aineilla.*

Ecoworx Resilient -lattianpäällysteen valmistelu pinnan pintakäsittelyä varten:

- Imuroi tai puhdista pölymopilla, ennen kuin aloitat.
- Käytä pH-arvoltaan neutraalia vinyylipuhdistusainetta* ja noudata valmistajan laimennus- ja käyttöohjeita. Isopropyylialkoholia voi käyttää liimajäämien, roiskeiden ja/tai hankausjälkien poistamiseen.
- Suihkuta pH-arvoltaan neutraalia puhdistusainetta lattialle sopivankokoiselle alueelle (suihkutettu aine kuivuu nopeasti). Käytä matalan kierrosluvun (175 kierrosta minuutissa) lattianhoitokonetta, jossa on 3M:n punainen laikka, ja kulje alueen yli viisi kertaa.
- Puhdista lattia huolellisesti ja anna sen kuivua.
- Noudata valmistajan ohjeita viimeistelyaineen käytössä.

*Koville pinnoille, erityisesti joustaville lattioille, on saatavilla monia puhdistus- ja hoitotuotteita. Näitä tuotteita on punnittava huolellisesti, sillä jokaisessa käyttökohteessa voi olla omat erityispiirteensä, mitä tulee irtolian tyyppiin, odotettuun tasoon ja saatavilla oleviin hoitovälineisiin.

Huom. Pintakäsittelyyn tarkoitetut aineet muuttavat alkuperäistä tuotetta, ja viimeistelyaineesta tulee kulutuskeros.

SEURAAVIA TUOTTEITA TAI VASTAAVIA SUOSITELLAAN HUOLTO-OHJELMAN TUEKSI:

Puhdistusaineet:

- Neutraalit puhdistusaineet: Diversey Jontec 300 Pur-Eco tai vastaava

Lattioiden hoito- ja ylläpitosuunnitelmassa on huomioitava tilojen mahdolliset erityisolosuhteet.

Lisätietoja: Travico Oy, puh. (09) 477 0780, www.travico.fi

Versio: 06062024